

METYLAN BORDÜRE

Klej do bordów

Gotowy do użycia klej dyspersyjny do wszystkich rodzajów bordów

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ gotowy do użycia
- ▶ łatwy w stosowaniu
- ▶ o bardzo wysokiej sile klejenia
- ▶ odporny na zmiękczacze
- ▶ wydajny

ZASTOSOWANIE

Metylan Bordüre jest gotowym do użycia dyspersyjnym środkiem klejącym o bardzo wysokiej sile klejenia. Ma konsystencję pasty, jest łatwy do stosowania, mało wrażliwy na wilgoć, odporny na zmiękczacze. Charakteryzuje się bardzo silnym przyleganiem początkowym. Klei również winyl do winylu. Do klejenia bordów z papieru, tkaniny i winylu na tapetach i wykładzinach ściennych. Opakowanie zawiera wygodną szczotkę do nanoszenia kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Tapety i wykładziny ścienne każdego rodzaju.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed klejeniem zaznaczyć na tapecie przebieg bordu. Bord zwilżyć od spodu wodą i po upływie 4-5 minut nanieść klej równomiernie całą szerokością szczotki. przestrzegać zalecanego czasu zmiękczenia. Nakleić bord, w razie potrzeby skorygować jego położenie. Przy krótkich przerwach w pracy zamknięte opakowanie stawiać w pozycji odwróconej. Gruntowanie wstępne nie jest wymagane.

TAPETOWANIE

Resztki kleju natychmiast zmyć z wodoodpornych wykładzin, wytrzeć do sucha. Szczotkę bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć wodą. Należy uważać, by przy tym woda nie dostała się do pojemnika.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych infor-



macji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu..

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 250 g.

DANE TECHNICZNE

Baza:	spoiwo oparte na żywicach dyspersyjnych bez zmiękczaczy
Zużycie:	w zależności od podłoża 100-200 g/m ²
Gęstość:	ca 1,0 g/cm ³
Czas otwarty:	do 30 minut zależnie od rodzaju materiału i warunków otoczenia
Barwa:	biały, po wyschnięciu przezroczysty
Wydajność:	butelka 250 g wystarcza na 10 mb. bordu o szerokości 15 cm
Temperatura obróbki:	nie stosować poniżej +10°C
Rozcieńczanie:	klej jest gotowy do użycia bez rozcieńczania

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48 41) 371-01-00 • Fax (+48 41) 374-22-22
www.ceresit.pl • infolinia 0-800-120-241

